



**Płyta uszczelniająca z grafitu ekspandowanego
zbrojona siatką stalową
Temagraph TG**

Strona: 1

Datum: 8/2007

Warunki techniczne:

Oznaczenie według	DIN 28 091-4	GR-10-O-1MK- Cr
Grubość (mm)		1,0 1,5 2,0 3,0
Temperatura max* (°C)		od -200 do +500
Ciśnienie max.* (bar)		200
Gęstość (g/cm ³)		1,35
Zawartość popiołu** (%)	DIN 51 903	≤ 2,0
Zawartość chlorku** (ppm)		≤ 50
Zawartość fluorku (ppm)		≤ 50
Gatunek wkładki metalowej	DIN / ASTM	1.4206/304L
Typ wkładki metalowe		siatka stalowa
Ilość wkładek		1
Naprężenie reszkowe (N/mm ²)	DIN 52 913, 16h/300°C	37
Ścisłość (%)	ASTM F 36A – 66	40
Powrót elastyczny (%)	ASTM F 36A – 66	15

Legenda:

* max wartości nie mogą być stosowane jednocześnie

wymiar płyt: 1,5 x 1,5m (1,0 x 1,0m)

kolor nadruku: czarny